

## RUCOLINOL Ölimprägnierung farblos

(Holzschutzgrund auf Ölbasis / feuchtigkeitsschützend / biozidfrei)

### Allgemeine Beschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Speziell gut eindringende Ölimprägnierung auf öliger Basis für nachfolgende transparente, lasierende oder deckende Anstriche.</b> <b>Bindemittel:</b> Leinölfirnis, Standöl, Langölalkyd
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ausgezeichnetes Eindring- und Imprägniervermögen der "kleinen" Leinölmoleküle (ca. 15 - 20 mal kleiner langölige Alkydharzmoleküle)</li> <li>- verbessert die Dauerhaftigkeit und Wetterbeständigkeit von Lasuren und Lackierungen (speziell auf nicht-masshaltigem riss- und durchfeuchtungsanfälligem Aussenholzwerk)</li> <li>- verhindert übermässige Schwind- und Quellungsbewegungen</li> <li>- die Holzoberfläche bleibt atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend</li> <li>- gut verträglich mit Dichtungsmassen und -profilen</li> </ul>
<b>Anwendung</b>	<p>Als <u>Holzschutzgrundierung für nachfolgende lasierende, transparente oder deckende Anstrichaufbauten.</u> Speziell für <u>nicht masshaltige Holzbauteile</u> (Gruppen B und C); insbesondere als Einlassgrund für Dispersionslacke wie SATACRYL, MAGISTRATOR Nova, RUCOCOLOR Haus- und Holzdispersion, sowie COLOR PERL Beizfarben. Als <u>farbloser Alleinanstrich nur für Innenholzwerk</u> (als "Öllasur farblos"). Speziell zum Verdünnen von RUCOLINOL Ölfarben oder SAMICOLOR Solid seidenmatt bei Grundanstrichen auf alten, abgewitterten oder stark saugenden (z.B. sägerohen) Aussenholzflächen. <u>Auch zum Aufhellen von bunten SAMICOLOR Öllasur-Farbtönen.</u> <b>Untergründe:</b> Holz und Holzwerkstoffe</p>
<b>Lieferform</b>	<p><b>Farbton:</b> farblos <b>Glanzgrad:</b> halbglänzend (bei Schichtbildung) <b>Konsistenz:</b> streichfertig / 13 - 15 sec DIN-Becher 4</p>
<b>Gebinde</b>	Einweggebinde; 0.375 - 0.750 - 4, 5 - 18 Liter
<b>Lagerung</b>	In gut verschlossenen Originalgebinden bis 1 Jahr.

### Technische Daten

<b>Spez. Gewicht</b>	0,90 g/ccm
<b>Festkörper</b>	~36 %
<b>Trocknung</b>	- <u>schleif- und überarbeitbar</u> nach 1 - 2 Tagen
<b>Verbrauch</b>	8 - 10 m <sup>2</sup> pro Liter (je nach Saugfähigkeit des Holzes)

## Beständigkeiten und Filmeigenschaften

<b>Imprägnierwirkung</b>	Die Imprägnierung der Holzoberfläche bringt folgende Vorteile: <ul style="list-style-type: none"> <li>- stark verbesserter Durchfeuchtungsschutz</li> <li>- gute Quell- und Schwindbeständigkeit; dadurch stark verringerte Rissbildungs- und Ablätterungsgefahr bei nachfolgenden Anstrichen</li> <li>- kein Bindemittelentzug bei pigmentierten Decklacken (v.a. bei Vorlacken)</li> </ul>
--------------------------	--

## Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

<b>Applikation</b>	streichen, spritzen oder tauchen (Langzeittauchen: ca. 5 Minuten)
<b>Vorbehandlung</b>	Der Untergrund muss sauber, trocken und staubfrei sein. Die Holzfeuchtigkeit darf nicht mehr als 15% betragen (Fensterbau 12%). <u>Alte, dunkle und oxidierte Holzflächen</u> lassen sich in vielen Fällen mit RUCO-Holzaufheller (auf Oxalsäurebasis) aufhellen. <u>Stark abgewitterte, "bastartige" Holzoberflächen</u> müssen bis auf die gesunde Holzsubstanz geschliffen werden.
<b>Verdünnung</b>	Terpentinersatz
<b>Verarbeitungshinweise</b>	Die RUCOLINOL Ölimprägnierung wird zügig und satt aufgetragen; bei schwach saugendem Holz (Aeste, Spätholz) wird nach einigen Minuten die aufliegende Imprägnierung durch Nacharbeiten mit einem trockenen Pinsel abgetragen (Vermeidung von Schichtbildung). Bei <u>stark saugenden Hirnholzstellen</u> (Schnittstellen quer zur Längsrichtung) empfiehlt sich eine ein- bis zweimalige Vorimprägnierung.
<b>Anstrichaufbau</b>	<b><u>Grundanstrich:</u></b> 1 mal RUCOLINOL Ölimprägnierung farblos  <b><u>Deckanstriche (masshaltiges Holz: Fenster, Jalousien, Aussentüren etc.)</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 mal RUCOLAC-Glanzemaille oder BRILLATOR KH-Glanzemaille wv</li> <li>- 2 mal SATACRYL-Acryllack, MAGISTRATOR Nova wasserverdünnbar</li> <li>- 2 mal Boots- und Aussenlack glänzend / farblos</li> </ul> <b><u>(Zwischenanstriche mit Vorlacken: nur sehr gut masshaltiges, rissfreies Holz)</u></b>  <b><u>Deckanstriche (nicht masshaltiges, freiverbautes Holzwerk)</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 mal SATACRYL, COLOR PERL Beizfarben und Beizasuren und RUCOCOLOR Holz- und Hausdispersion.</li> <li>- 2 mal RUCOLINOL Ölfarbe oder SAMICOLOR Solid seidenmatt</li> </ul>
<b>Gerätereinigung</b>	Terpentinersatz, Nitro-/Universalverdünner V-13, Nitroreiniger R-40

## Sicherheitsdaten

<b>Kennzeichnung</b>	Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette.	
<b>Flammpunkt</b>	~ 61 °C	
<b>RID/ADR-Klassifikation</b>	frei	
<b>Entsorgungscod</b>	08 01 11	
<b>VOC - Gehalt</b>	64 %	
<b>Decopaint:</b>	Af 700 g/L	VOC max. 650 g/L